



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623001001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Битумное вяжущее марки PG 64-22  
ГОСТ Р 58400.1-2019

Сертификат соответствия № 04ИДЮ101.RU.C00686 №1300867

Срок действия с 17.06.2021 по 16.06.2024

Орган по сертификации № РОСС.RU.31485.04ИДЮ0.101

Резервуар №

Количество:

Температура отгрузки продукта:

Дата изготовления продукта:

Полуприцеп:

Дата выдачи паспорта:

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Требования ГОСТ Р 58400.1-2019	Фактические значения
<b>Исходное битумное вяжущее</b>				
1	Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 33141	230	<b>303</b>
2	Динамическая вязкость при температуре 135°С, Па·с, не более	ГОСТ 33137	3	<b>0,62</b>
3	Сдвиговая устойчивость ( $G^*/\sin \delta$ ) при 10 рад/с, при температуре 64°С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	1	<b>1,37</b>
<b>Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT</b>				
4	Изменение массы образца после старения, %, не более	ГОСТ 33140	±1	<b>0,2</b>
5	Сдвиговая устойчивость ( $G^*/\sin \delta$ ) при 10 рад/с, при температуре 64°С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	2,2	<b>2,29</b>
<b>Битумное вяжущее, подготовленное по методу PAV</b>				
6	Температура старения по PAV, °С	ГОСТ Р 58400.5	<b>100</b>	
7	Усталостная устойчивость ( $G^*\sin \delta$ ) при 10 рад/с, при температуре 25°С, кПа, не более	ГОСТ Р 58400.10	5000	<b>1217</b>
8	Низкотемпературная устойчивость при температуре -12°С: Жесткость S, МПа, не более	ГОСТ Р 58400.8	300	<b>175,5</b>
9	Низкотемпературная устойчивость при температуре -12°С: Параметр m, не менее	ГОСТ Р 58400.8	0,3	<b>0,336</b>

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Дополнительная информация:

область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

гарантийный срок хранения при соблюдении требований ГОСТ 58400.1-2019 – 1 год со дня изготовления.

Контролер ОТК:

