ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная,18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623001001
www.krz.ru; krz@krz.ru

П А С П О Р Т №00000

Вяжущее битумное нефтяное марки PG 82-16

Сертификат соответствия № 04ИДЮ137.RU.C00093 №0000139
Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027
Орган по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.137

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ГОСТ Р 58400.1-2019 «Материалы вяжущие нефтяные битумные.
Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации»
Код ОКПД2: 19.20.42.121
Номер партии:
Размер партии (масса): т
Дата изготовления:
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517:
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата проведения испытания:
Протокол испытания № от

Температура отгрузки продукта:
Тягач №:
ППЦ №:

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ Р 58400.1	Фактическое значение
	Исходное битумное вяжущее			
1	Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 33141	230	**303**
2	Динамическая вязкость при температуре 135 °С, Па*с, не более	ГОСТ 33137	3	**2,54**
3	Сдвиговая устойчивость (G*/sin б) при 10 рад/с, при температуре 82 °С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	1	**2,02**
	Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT			
4	Изменение массы после старения, %	ГОСТ 33140	± 1	**0,3**
5	Сдвиговая устойчивость (G*/sin б) при 10 рад/с, при температуре 82°С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	2,2	**2,38**
	Битумное вяжущее, подготовленное по методу PAV			
6	Температура старения по PAV, °С	ГОСТ Р 58400.5	100	**100**
7	Усталостная устойчивость (G*sin б) при 10 рад/с, при температуре 37 °С, кПа, не более	ГОСТ Р 58400.10	5 000	**1100**
8	Низкотемпературная устойчивость при температуре -6 °С, жесткость S, МПа, не более	ГОСТ Р 58400.8	300	**129**
9	Низкотемпературная устойчивость при температуре -6 °С, параметр m, не менее	ГОСТ Р 58400.8	0,3	**0,335**
	Дополнительные параметры			
10	Температура смешивания а/б смеси, °С	ГОСТ Р 58401.13		
11	Температура уплотнения а/б смеси, °С	ГОСТ Р 58401.13		

Заключение: Вяжущее битумное нефтяное, марки Вяжущее битумное нефтяное марки PG 82-16 соответствует требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 «Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации».
Дополнительная информация: область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Продукт произведен ЗАО «МПК «КРЗ» на территории РФ.
Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.
Испытания проведены в испытательной лаборатории ЗАО «МПК «КРЗ».
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 373 от 14 мая 2024 г.

Ответственное лицо выдавшее паспорт: Агеева Е.В. М.П.

Дата выдачи паспорта:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»
390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная,18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623001001
www.krz.ru; krz@krz.ru

П А С П О Р Т №00000

Вяжущее битумное нефтяное марки PG 82-22

Сертификат соответствия № 04ИДЮ137.RU.C00093 №0000139
Срок действия с 04.06.2024 по 03.06.2027
Орган по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.137

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
ГОСТ Р 58400.1-2019 «Материалы вяжущие нефтяные битумные.
Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации»
Код ОКПД2: 19.20.42.121
Номер партии:
Размер партии (масса): т
Дата изготовления:
Дата отбора пробы по ГОСТ 2517:
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517):
Дата проведения испытания:
Протокол испытания № от

Температура отгрузки продукта:
Тягач №:
ППЦ №:

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ Р 58400.1	Фактическое значение
	Исходное битумное вяжущее			
1	Температура вспышки, °С, не ниже	ГОСТ 33141	230	**303**
2	Динамическая вязкость при температуре 135 °С, Па*с, не более	ГОСТ 33137	3	**2,76**
3	Сдвиговая устойчивость (G*/sin б) при 10 рад/с, при температуре 82 °С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	1	**2,14**
	Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT			
4	Изменение массы после старения, %	ГОСТ 33140	± 1	**0,3**
5	Сдвиговая устойчивость (G*/sin б) при 10 рад/с, при температуре 82°С, кПа, не менее	ГОСТ Р 58400.10	2,2	**2,42**
	Битумное вяжущее, подготовленное по методу PAV			
6	Температура старения по PAV, °С	ГОСТ Р 58400.5	100	**100**
7	Усталостная устойчивость (G*sin б) при 10 рад/с, при температуре 34 °С, кПа, не более	ГОСТ Р 58400.10	5 000	**1005**
8	Низкотемпературная устойчивость при температуре -12 °С, жесткость S, МПа, не более	ГОСТ Р 58400.8	300	**144**
9	Низкотемпературная устойчивость при температуре -12 °С, параметр m, не менее	ГОСТ Р 58400.8	0,3	**0,312**
	Дополнительные параметры			
10	Температура смешивания а/б смеси, °С	ГОСТ Р 58401.13		
11	Температура уплотнения а/б смеси, °С	ГОСТ Р 58401.13		

Заключение: Вяжущее битумное нефтяное, марки Вяжущее битумное нефтяное марки PG 82-22 соответствует требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 «Материалы вяжущие нефтяные битумные. Технические условия с учетом температурного диапазона эксплуатации».
Дополнительная информация: область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Продукт произведен ЗАО «МПК «КРЗ» на территории РФ.
Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ Р 58400.1-2019 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления.
Испытания проведены в испытательной лаборатории ЗАО «МПК «КРЗ».
Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 373 от 14 мая 2024 г.

Ответственное лицо выдавшее паспорт: Агеева Е.В. М.П.

Дата выдачи паспорта: